info@gnvoils.ru
http://gnvoils.ru

GNV ATF Multi Synt

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий

Высокоэффективная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, которая обеспечивает надежную защиту и максимальную надёжность в течение всего срока службы оборудования. Разработано на основе специально выбранных высококачественных синтетических базовых масел и современного функционального пакета присадок.

Применение

GNV ATF Multi Synt предназначено для смазывания автоматических коробок передач легковых автомобилей и лёгких грузовиков, микроавтобусов, автобусов, грузовых автомобилей и других машин, для которых рекомендовано использование трансмиссионной жидкости уровня по спецификациям Dexron IIIH. Жидкость также пригодна для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и некоторых механических трансмиссий, для которых предписана жидкость для автоматических трансмиссий.

Масло GNV ATF Multi Synt совместимо со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах.

Спецификации

GM Dexron III H	**MINI** P/N 83 22 0 402 413
Allison C4/TES 228	**Mitsubishi** SP-II and SP-III
Aisin Warner JWS AW-1,3309, 3314, 3324	**Nissan** Matic-C, Matic D and Matic-J
Chrysler Mopar ATF+4 & ATF+3	**Porsche** P/N 000 043 205 28
Daihatsu Alumix ATF Multi	**PSA Peugeot Citroën** JWS 3309
Ford M2C 166-H, 202-B, 919-E, 924-A, Mercon, Mercon V	**Saab** 3309
Ford WSS-M2C924-A	**Subaru** ATF-HP/ PN K0710Y0700
GM 9986195	**Suzuki** ATF 3314, 3317
Honda ATF Z-1	**Toyota** TI, T-II, T-III and Toyota T-IV
Hyundai/Kia SP-III and SP-IV	**Toyota** WS and Type D-2
ISUZU BESCO ATF-III	**Voith** H55.6336.xx;
Jaso M315 Type 1A	**Volkswagen** P/N G 055 025, 052 162, 052 025A2
MAN 339 Typ Z2 / 339 Typ V2	**Volvo** 97341
Mazda ATF M-V	**Volvo** P/N 1161540-8
MB 236.9/236.10	**ZF** TE-ML 03D/04D/09B/14B/16L/17C

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, кг/м^3	ASTM D 4052	846
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	ASTM D 445	7,25
Индекс вязкости	ASTM D 2270	199
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПа*с	ASTM D 2983	14200
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	>210
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 47
Коррозия медной пластинки	ASTM D 130	2a
Склонность к пенообразованию - при 24°C - при 94°C - при 24°C после испытания при 94°C	ASTM D 892	 5 25 5

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

Доступная фасовка:
1 л, 5 л, 20 л, 216,5 л